

## ASLAN WB 995

## Die weiße opake Whiteboard-Folie

Hochwertige Whiteboard-Folie, ideal für Seminarräume, Besprechungszimmer, Schulen und Kindergärten. Auch als Infotafel, z.B. an Hotel-Rezeptionen oder in Arztpraxen.

Die Whiteboard-Folie ASLAN WB 995 besticht durch ihre lange Haltbarkeit und einfache Handhabung: einfach trocken abwischbar. Resistent gegen Schmutz und Spritzwasser, leicht zu reinigen.

ASLAN empfiehlt die Benutzung von Whiteboard-Markern.

### Technische Daten

#### Materialaufbau

<b>Folie:</b>	Polyester / PVC-Verbundfolie	
<b>Foliendicke:</b>	~ 130 µm	
<b>Klebstoff:</b>	Polyacrylatklebstoff- lösemittel- u. konservierungsmittelfrei	Klebstoffmenge: ~ 22 g/m <sup>2</sup>
<b>Abdeckung:</b>	einseitig beschichteter Silikonkarton	Flächengewicht: ~ 140 g/ m <sup>2</sup>

#### Eigenschaften

<b>Dimensionsstabilität:</b>	verklebt auf Aluminium nach 48 Stunden bei 70 °C (25 x 25 cm)	maximal -0,45%
<b>Klebkraft (ASTMD-903):</b>	sofort: nach ca. 1 Woche	mindestens 1,0 N/cm mindestens 5 N/cm
<b>Temperaturbereich:</b>	während des Verklebens: ab 15 °C	verklebt: -30°C bis + 80°C
<b>Chemische Beständigkeit:</b>	Bei einer Tauchprüfung über 24 Stunden ist eine verklebte Folie widerstandsfähig gegen die meisten petroleumhaltigen Öle, Fette, aliphatischen Lösemittel, milden Säuren und Laugen.	
<b>Haltbarkeit im Außenbereich:</b>		
<b>Brennbarkeit:</b>	Die Folie ist - auf Aluminium verklebt - selbstverlöschend.	

## ASLAN WB 995

### Die weiße opake whiteboard-folie

#### Verarbeitung

**Bedruckbarkeit:**

Nicht bedruckbar.

**Verklebung:**

Die Folie sollte nur trocken verklebt werden, da durch den Folienverbund mit längeren Trockenzeiten zu rechnen ist.

**Lagerfähigkeit:**

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir stehende oder hängende Lagerung.

Stand: 04/2006

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Meß- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.  
Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**  
Postf./POB 5165 • D-51486 Overath • Oberauel 2 • D-51491 Overath • Germany  
Tel.: +49 (0)2204/708-80 • Fax: +49 (0)2204/708-50 • UST-ID-Nr. DE121964163  
E-Mail: [Info@ASLAN-Schwarz.com](mailto:Info@ASLAN-Schwarz.com) • Internet: [www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com)